


品名 Article Name	75 番透明聚酯商标纸	英文品名 English Name	75μ Polyester Film Transparent Label
代号 Code	TLT75	特殊定制单编号 Special Order No.	~~
产品结构 Structure			
面材 Face Stock		底纸 Liner	
材料名称 Article Name	聚酯膜 Polyester Film	材料名称 Article Name	PE 淋膜离型纸 PE Lami. Release Liner
厚度 (mm) Thickness	0.077±0.003	厚度 (mm) Thickness	0.195±0.010
基重 (g/m <sup>2</sup> ) Basic Weight	108±7	基重 (g/m <sup>2</sup> ) Basic Weight	170±10
颜色 Color	透明 Transparent	颜色 Color	黄色 Yellow
表面张力 Wetting tension	38 ↑	剥离力(g/in) Release Force	20±12
粘 胶 Adhesive 聚丙烯酸酯压敏胶			
测试项目 Properties	标准值 Value	单位 Unit	测试方法 Test Method
上胶厚度 Thickness	0.028±0.003	mm	KLS-01
上胶量 Dry Coating Weight	28±3	g/m <sup>2</sup>	KLS-02
加热减量 Solvent Retention	2.0 ↓	WT%	KLS-12
粘着力 Adhesion	1.0~2.2	kg/inch	GB/T 2792
初期力 Initial Tack	1~8	#	GB/T 4852
保持力 Holding Power	8 ↑	hr/kg×inch <sup>2</sup>	GB/T 4851
适用温度 Service Temperature	5~125	℃	~~
最低贴标温度 Min. Operative Temperature	5	℃	~~
储存条件 Condition	储存条件为常温范围, 阴凉通风干燥场所 (0~28℃, 70% RH 以下), 避免高温高湿, 不可日晒雨淋。最佳储存条件为 23±5℃, 65±5% RH, 保质期限为 12 个月。(注: 产品长期放在温度和湿度皆过高或过低之下, 会导致保质期明显缩短。)		
备注 Remark	本公司产品的品质管制, 系针对我司产品说明书上所列之产品规范进行检验和管制, 在实际应用时会有差异性, 请客户使用前务必先行了解目的与使用条件及要求, 进行测试确认无虞时, 再使用。除非明确标注, 本公司不承担本材料以外的损失费用。		
修订日期	2020/6/29	修订次数	